

## Verarbeitungshinweise Brickcover®

### BEMERKUNGEN ZUR APPLIKATION

- Immer gut schütteln. Niemals verdünnen.
- Die chemische Reaktion kann angrenzende Flächen wie Glas, glasierte Oberflächen (Fliesen, Porzellan, usw.) oder Aluminium angreifen. Bevor Sie mit der Applikation beginnen, schützen Sie diese durch z.B. abdecken mit einer Folie. Das Produkt ist stark alkalisch und kann diese Oberflächen Bei Kontakt sofort mit Wasser abspülen.
- Bei der Applikation von glatten Flächen ist es erforderlich einen Schwamm zu benutzen um eine sehr dünne Applikation zu erreichen. **Brickcover®** auf gar keinen Fall zweimal applizieren. Spülen Sie die applizierte Fläche nach ca. 15 min. mit viel klarem Wasser ab, wenn **Brickcover®** noch auf der Oberfläche stehen sollte oder wenn sich auf der Oberfläche eine Kristallbildung feststellen lässt. Mehrere "Anstriche" bilden eine Schicht bzw. es gibt dann eine Kristallbildung auf der Oberfläche, die sich nach dem Abtrocknen nur schwer oder gar nicht entfernen lässt. Wenn Sie zuviel **Brickcover®** appliziert haben, entfernen Sie das überschüssige und noch frische **Brickcover®** sofort mit klarem Wasser bevor es trocknet und erhärtet.
- **Brickcover®** ist ein Produkt auf wasserbasis. Benutzen Sie **Brickcover®** niemals bei Temperaturen unter +5°C und +40°C und direkter Sonneneinstrahlung auf dem Untergrund.
- Ungefähr 30 - 60 Minuten nach der Applikation kann wieder leichter Fußgängerverkehr auf der applizierten Fläche stattfinden, unter der Voraussetzung, daß die Oberfläche vollkommen getrocknet ist.
- Alle Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden.
- Applizieren Sie **Brickcover®** niemals bei hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung auf den Untergrund, verlegen Sie die Applikation besser in die Abendstunden.
- Bei Bearbeitung von Wänden immer von unten nach oben arbeiten.
- WIR EMPFEHLEN DRINGENST BrickCover® VORHER AUF EINER TESTFLÄCHE (ca. 1 qm) AUSZUPROBIEREN. Normaler Verbrauch ca. 0,1 Liter / qm bei normal saugenden Baustoffen wie Sandstein.

### VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHEN

- Die zu beschichtende Oberfläche und/oder neue Betonflächen vorab mit einem Hochdruckreiniger reinigen. Die die Oberfläche **muß vollkommen** trocknen sein bevor Sie **Brickcover®** applizieren. Niemals auf feuchter Oberfläche aufbringen.
- Nur für Betonoberflächen empfehlen wir vorher die Anwendung von EverCrete® Pavishield oder EverCrete® Vetrofluid bevor Sie **Brickcover®** benutzen.
- Alte Beschichtungen wie Farben, Parafin, ..... müssen erst komplett entfernt werden, bevor BrickCover® angewandt wird. Entfernen Sie diese mit schaben, schleifen oder anderen Techniken.
- Für Applikationen auf glatten Oberflächen benutzen Sie einen Schwamm. Für Oberflächen mit sanften Farbtönen und rauher Oberfläche kann sprayen, pinseln oder rollen sinnvoller sein (Testfläche). Wenn Wert auf Farbechtheit gelegt wird, sollten Sie grundsätzlich eine Testfläche anlegen.
- **Brickcover®** müssen Sie ca. 30 min. trocknen lassen. Die Oberfläche kann dann wassergetestet werden. Nach ca. 24 Stunden ist eine komplette Belastung möglich. Nach der Applikation vor Regen schützen.

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne jederzeit anrufen.

## ecOBETON

**SIEHE RÜCKSEITE VORSICHTSMAßNAHMEN UND FÜR WEITERE INFORMATIONEN  
DAS TECHNISCHE MERKBLATT UND SICHERHEITSDATENBLATT**

## Vorsichtsmaßnahmen Brickcover<sup>®</sup>

**Bei Anwendung und Arbeiten mit Brickcover<sup>®</sup> sollten folgende Hinweise beachtet werden:**

- Grundsätzlich, wie bei anderen Chemikalien auch, Handschuhe und Sicherheitsbrille verwenden, auch wenn das Produkt sehr umweltfreundlich ist.
- Beim Verschlucken von **Brickcover<sup>®</sup>** reichlich Wasser trinken und so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen und diesem mitteilen, daß man ein modifiziertes Kaliummethylsilantriol In Wasserlösung (< 5%) verschluckt hat.
- Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser ausspülen und so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen und diesem mitteilen, daß man modifiziertes Kaliummethylsilantriol In Wasserlösung (< 5%) in die Augen bekommen hat.
- Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser abspülen.
- Für Kinder nicht zugänglich machen und auch bei der Anwendung nicht offen stehen lassen, da **Brickcover<sup>®</sup>** durch seinen farblosen, geruchlosen und flüssigen Zustand mit normalen Wasser verwechselt werden kann. D.h. füllen Sie **Brickcover<sup>®</sup>** niemals in andere Behälter, vor allem nicht in Trinkflaschen ab, sondern belassen es in den Originalbehältern.
- Bedenken Sie, daß Sie trotz aller Umweltfreundlichkeit von **Brickcover<sup>®</sup>** mit einer Chemikalie arbeiten.
- Glas und Metall (Aluminium, Tetrahydrofuran, Zink) muss unbedingt geschützt werden, da diese mit **Brickcover<sup>®</sup>** reagieren. Brillenträger müssen auch eine Schutzbrille tragen.
- Wenn Sie **Brickcover<sup>®</sup>** aufsprühen, achten Sie auf die Tröpfchengröße, daß diese nicht zu klein ist, da **Brickcover<sup>®</sup>** dann die Augen und Atemwege stark belasten kann. So schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen und diesem mitteilen, daß man modifiziertes Kaliummethylsilantriol In Wasserlösung (< 5%) in die Augen bekommen hat (erste Gegenmaßnahmen s. o.), bzw. eingeatmet hat.
- Sie können von uns auch ein EG-Sicherheitsdatenblatt anfordern. **Brickcover<sup>®</sup>** ist bei Reach durch unsere Rohstofflieferanten registriert. Unterlagen können Sie bei uns abrufen oder über unsere homepage (s.u.).

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne jederzeit anrufen:

# ecOBETON

**Ecobeton<sup>®</sup> Deutschland GmbH**

Vor dem Deister 32

Büroadresse: Gutenbergstr. 13  
31552 Rodenberg - Germany

T (+49) 05723 987 926

F (+49) 05723 987 927

I www.ecobeton.de

Internet website

**www.ecobeton.de**

E-Mail für technischen support

**info@ecobeton.de**

VERTRIEB