

Cerbero Sealer

Wasserbasierende Versiegelung

ecobETON

Nur für den professionellen Einsatz - letzte Revision 30.01.2018

Cerbero Sealer ist eine transparente Polyurethan-Versiegelung für zementartige Deckschichten, wie Ercole® und Microbond®.

Cerbero Sealer ist farblos und ist UV stabil. In Kombination mit Cerbero Primer erzeugt Cerbero Sealer einen widerstandsfähigen Schutzfilm zur Erhöhung der Beständigkeit gegen Kratzer, Fett, sowie saure und alkalische Angriffe.

Eigenschaften

- Zweikomponenten-Polyurethanversiegelung auf Wasserbasis
- Anwendung mit Kurzhaarrollen-, T-Bar- oder Niederdruck-Pumpen
- Für den privaten und Geschäftlichen Bereich
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Fett und chemische Verbindungen
- UV-stabil, vergilbt nicht
- kratzfest
- Beständig gegen Abrieb

Verwendungsbereich

Cerbero Sealer wird als finale Versiegelung auf zementhaltigen Deckschichten wie Ercole® und Microbond® verwendet.

Einsatzgebiete von Cerbero Sealer sind Böden in Büros, in Ladengeschäften oder Medizinischen Einrichtungen.

Cerbero Sealer ist nicht für den Einsatz auf befahrenen Oberflächen geeignet (Parkhäuser, Straßen oder befahrbare Wege in Industriehallen).

Technische Daten

Aussehen	Sealer Part A = Weiße Flüssigkeit Härter Part B = transparente Flüssigkeit
Staubschutz	30 min (1)
Fingertrocken	2 Stunden (1)
Begehbar	2 Stunden (1)
Schleifbar	12 Stunden (1)
Glanzgrad (2)	5 Gloss (Matt), 75 Gloss (Glossy) Abhängig von der Textur der Oberfläche
Verbrauch (3)	40-60 g/m ² (1 Lage) Abhängig von der Porosität des Bodens
Verpackung	Sealer (A) 1 Lit. Flasche – Härter (B) 0,25 Lit. Flasche
Lagerung (4)	12 Monate
Geruch	geruchlos / normal

(1) Bei 20°C und 65% RfK

(2) Abhängig von der Textur der Oberfläche

(3) Abhängig von der Porosität des Bodens und 1 Lage

(4) Frostfrei und ungeöffnet bei 10°C und 25°C

Warnung

Ecobeton-Produkte können bei Oberflächentemperatur von über 5°C und Lufttemperatur zwischen 10° C und 40° C angewendet werden.

Das Produkt unbedingt vor Frost schützen.

Lesen Sie das im Internet verfügbare Sicherheitsdatenblatt.

Anwendung

Die Oberfläche muss tragfähig, strukturell einwandfrei, trocken und zuvor mit Cerbero Primer (Part B) behandelt worden sein (lesen sie das Datenblatt von Cerbero Primer).

Bevor sie die erste Schicht auftragen, stellen sie sicher, dass die Oberfläche sauber und frei von Staub oder anderen Verschmutzungen ist. Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln. In einem sauberen Eimer vorsichtig Teil A mit Teil B (Katalyse Verhältnis 5:1) für 2 Minuten mischen. Die Verarbeitbarkeit des Produktes beträgt ungefähr 2 Stunden. Die Verarbeitungszeit kann, je nach Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) variieren.

Tragen sie Cerbero Sealer mit einer Kurzhaarrolle oder einem T-Bar oder Niederdruckpumpe auf. Vermeiden sie Pfützenbildung auf der Oberfläche. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, tragen sie zwei Schichten Cerbero Sealer auf. Es ist möglich, Cerbero Sealer mit 10% Wasser zu verdünnen. Die Anwendung ist unter bestimmten Bedingungen verkürzt bzw. kann sich verlängern (warmes/kaltes Wetter, Luftfeuchtigkeit oder Wind) Cerbero Sealer muss nach 2-3 Stunden auf trockener Oberfläche und innerhalb von 8 Stunden nach der Applikation von Cerbero Primer aufgetragen werden. Wenn dies nicht der Fall ist, ist es notwendig die Oberfläche mit 220/320 Körnung Schleifpapier vor dem Auftragen anzuschleifen.

Die Aushärtezeit des Cerbero Systems (Primer + Sealer) beträgt 72 Stunden bei 25° C und 65 % Luftfeuchtigkeit.

www.ihar.at

Hinweis:

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem heutigen Stand unserer Technik und Wissens.

Die Produkte sind von höchster Qualität und einheitlichen Fertigungstoleranzen. Da keine Kontrolle über die Produktnutzung ausgeübt wird, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Auswirkungen dieser Verwendung gegeben.

Es wird keine Haftung direkt oder indirekt von uns übernommen. Käufer und Nutzer sind aufgefordert, vor der Anwendung einen eigenen Test auf repräsentativen Probenflächen durchzuführen.

IHAR HandelsgmbH.

Anna Fohringer

Buchfeldstraße 15, A-3393 Zelking

Telefon: +43 2752 541 81

Mobil: +43 664 101 244 7

E-Mail: office@ecobeton.at

www.ihar.at