

# Lento - Rapido - Livella

## MISCHUNGSZUSÄTZE FÜR FASERVERSTÄRKTEN MÖRTEL VON CRONO

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH - REVISIONSDATUM: FEBRUAR 2021

### Lento - Einstellverzögerer

**Lento ist ein hochwertiges Additiv, das die Abbindezeit von Crono-Mörtel verlangsamt.**

#### Anwendung:

Es verlangsamt die Abbindezeit des Zements und ermöglicht eine Verlängerung der Verarbeitbarkeitszeit um 20 Minuten (bei 20° C). Diese zusätzliche Zeit wird oft bei der Ausführung von großen Arbeiten oder bei hohen Temperaturen benötigt, wenn der Beton auf natürliche Weise seine Abbindezeit beschleunigt.

#### Zubereitung:

Lento wird in Wasser aufgelöst. Verwenden Sie nicht mehr als 1 Packung für einen 25-kg-Sack Crono. Die Verlangsamung der Abbindezeiten kann in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z.B. Temperatur) variieren. Lento kann auch in Kombination mit dem Zusatzmittel Livella verwendet werden.

Verpackung:	60 g Beutel
Empfohlene Menge:	1 Beutel / 25 kg Crono
Crono Verarbeitbarkeitsverlängerung:	20 Minuten (bei 20° C)
Lagerung:	Mindestens 9 Monate bei trockener Lagerung in versiegelten Originalbehältern.
Verarbeitungstemperatur:	Min. 5° C - Max. 35° C

### Rapido - Einstellbeschleuniger

**Rapido ist ein hochwertiges Additiv, das zur Beschleunigung der Abbindezeit von Crono-Mörtel verwendet wird. Es ist ideal bei niedrigen Temperaturen und für Anwendungen oder Projekte, die sehr kurze Abbindezeiten erfordern.**

#### Anwendung:

Es beschleunigt die Abbindezeit von Crono Mörtel, indem es die Verarbeitbarkeitszeit um 10 Minuten (bei 20° C) verkürzt.

#### Zubereitung:

Rapido wird in Wasser aufgelöst. Verwenden Sie nicht mehr als 1 Packung für einen 25-kg-Sack Crono. Die Beschleunigung der Abbindezeiten kann je nach den Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur) variieren. Es wird empfohlen, ggf. einen Test auf einer begrenzten Fläche durchzuführen. Rapido kann auch in Kombination mit dem Zusatzstoff Livella verwendet werden.

Verpackung:	60 g Beutel
Empfohlene Menge:	1 Beutel/ 25 kg Crono
Crono Einstellungszeiten Beschleunigung	10 Minutes (bei 20° C)
Lagerung:	Mindestens 9 Monate bei trockener Lagerung in versiegelten Originalbehältern.
Verarbeitungstemperatur:	Min. 5° C - Max. 35° C

### Livella - Nivellierung

**Livella ist ein hochwertiges Additiv, das die Steifigkeit des Crono-Mörtels deutlich verbessert und ihn selbstnivellierend macht.**

#### Anwendung:

Livella verbessert die Konsistenz von Crono erheblich und ermöglicht es, die Konsistenz von Crono unverändert zu halten, indem es das Anmachwasser um 10% reduziert.

#### Zubereitung:

Livella kann in Wasser aufgelöst oder direkt in der Mischphase zu Crono zugegeben werden. Verwenden Sie nicht mehr als 1 Packung Level für 25 kg Crono. Die Flüssigkeit kann je nach Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur) variieren. Es wird empfohlen, ggf. einen Test an einer geschlossenen Fläche durchzuführen. Livella kann auch in Kombination mit den Additiven Lento und Rapido verwendet werden.

Verpackung:	60 g Beutel
Empfohlene Menge:	1 Beutel / 25 kg Crono
Crono Mischwasserreduzierung	10 %
Lagerung:	Mindestens 9 Monate bei trockener Lagerung in versiegelten Originalbehältern.
Verarbeitungstemperatur:	Min. 5° C - Max. 35° C

### Warnhinweis

Ecobeton-Produkte können angewendet werden, wenn die Oberflächentemperatur über 5° C und die Lufttemperatur zwischen 10° C und 40° C liegt. Wenden Sie **Strutturale Fast** nicht bei Temperaturen unter 10° C an. Nicht anwenden, wenn in den folgenden 24 Stunden Regenfälle vorhergesagt sind. Von Frost fernhalten. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, das im Internet unter [www.ecobeton.com](http://www.ecobeton.com) verfügbar ist.

Für weitere Details besuchen Sie die Website:

[www.ecobeton.com](http://www.ecobeton.com)

E-Mail für technische Unterstützung:

[office@ecobeton.at](mailto:office@ecobeton.at)

**ecobETON**

IHAR Handels GmbH.  
Anna Fohringer  
Buchfeldstraße 15  
A-3393 Zelking

T (+43) 02752 54 1 81  
F (+43) 02752 54 1 814  
[office@ecobeton.at](mailto:office@ecobeton.at)  
[www.ihar.at](http://www.ihar.at)